



## PREMIUM

# VLOEIBAAR RUBBER

### PRODUCT OMSCHRIJVING

*Premium Vloeibaar Rubber is een breed inzetbare, watergedragen één component bitumen reparatie- en afdichtingscoating voor binnen en buiten. Ideaal voor het repareren, beschermen, lucht- en waterdicht maken.*

### EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Direct te gebruiken
- Makkelijk te verwerken
- Oplosmiddelvrij
- Niet toxisch
- UV-bestendig
- Chemicaliënbestendig
- Blijvend flexibel
- Scheuroverbruggend
- Hoog standvermogen
- Naadloze afwerking
- Te verwerken met: roller, kwast & airless spuitinstallatie

### HECHTING

- Zeer goed hechtend op:
  - bitumen
  - minerale ondergronden zoals (gas)beton
  - hout
  - kunststof
  - metaal
  - isoleerbeplating
- Uitstekende hechtend op:
  - spack
  - pleisterlagen
  - anhydriet
  - MVR en LDR (bij luchtdicht)

### ONDERGRONDEN

- Voor binnen- en buiten
- Voor het repareren, beschermen, lucht- en waterdicht maken van:
  - muren
  - naden & voegen
  - doorvoeren & constructiedelen.
  - kelderafdichtingen
  - dakgoten
  - buisdoorvoeren
  - kozijnaansluitingen & kimnaden
  - maaiveld details
  - platte daken.
  - tuin-, vijver- & zwembadbouw

### VERPAKKING

Verkrijgbaar in 1, 5 en 10 kilogram

### HOUDBAARHEID

Houdbaarheid: 12 maanden bij vorstvrije opslag

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zie het veiligheidsinformatieblad

### MILIEU

Gooi oude verpakkingen niet weg bij het huisvuil. Voer oude verpakkingen af conform de lokale regelgeving



# PREMIUM VLOEIBAAR RUBBER

## VOORBEREIDING

**Roer Premium Vloeibaar Rubber tenminste 10 minuten krachtig door.**

**Verwijder alle vervuiling en verontreinigen. De te behandelen ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en vetvrij zijn. Werk beschadigingen voor met Premium Vloeibaar Rubber. Gebruik voor grote scheuren en naden Premium Vloeibaar Rubber in combinatie met een Geotex Vlies.**

## APPLICATIE

**Plak en dek de omgeving af. Zorg, bij gebruik binnen, voor een goede ventilatie. Breng Premium Vloeibaar Rubber aan in een laagdikte van 2 mm. Verdeel tijdens het aanbrengen Premium Vloeibaar Rubber egaal en gelijkmatig op de ondergrond. Verwijder het tape als de coating nog nat is.**

## TECHNISCHE GEGEVENS (bepaald bij +20C° en 50% relatieve vochtigheid)

Soortelijk gewicht	1,20 kg/l
Viscositeit	45.000 cPs
UV bestendigheid	Klasse 2, ETAG
Verbuik	1,5 - kg per m <sup>2</sup>
Regenbestendig	Na ongeveer 8 uur
Doordroging	Na ongeveer 24 uur
Rek bij breuk	> 700%
Vormstabiliteit	Tot 180°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
CE markering	Conform EN 15814
Waterdichting	E750 Conform EN 12208 Klasse 4
Luchtdichting	Conform EU 12207

De gegevens in dit informatieblad zijn laboratorium resultaten welke kunnen variëren in de praktijk en dus geen garantie bieden voor een specifieke eigendom. Bovendien zijn verschillende mogelijke combinaties gebruikt, die niet allemaal afzonderlijk worden benaderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem of haarzelf te overtuigen van een bepaalde vereiste. Specifieke resultaten kunnen niet gegarandeerd worden door de vele variaties die mogelijk zijn bij de applicatie. Individuele experimenten om specifieke eisen te waarborgen, worden sterk aanbevolen.